

FICHE TECHNIQUE FUJI

Nom du produit / *Product name* : Manhatiles 3D Fuji

Pâte blanche / *White body*

Dimensions : 15 x 15 cm

Epaisseur / *Thickness* : 8 mm (29 mm au point le plus haut / *29 mm at the highest point*)

Couleurs disponibles: Blanc Brillant, Noir Brillant, Blanc Mat, Noir Mat, Bleu Marine Mat

Colours available: Glossy White, Glossy Black, Matte White, Matte Black, Matte Navy

Usage mural uniquement / *To be used on walls only*

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES <i>TECHNICAL DATA</i>	VALEURS OBTENUES <i>OBTAINED VALUES</i>	NORME DE REFERENCE <i>REFERENCE STANDARD</i>
PROCESSUS DE FABRICATION <i>MANUFACTURING PROCESS</i>	Pièce en céramique pressée à sec Dry pressed porcelain ceramic	UNE-EN ISO 10545
QUALITÉ DE LA SURFACE <i>SURFACE QUALITY</i>	100 %	UNE-EN ISO 10546 Part 2
RESISTANCE AUX ACIDES DE BASSE CONCENTRATION <i>RESISTANCE TO LOW CONCENTRATION ACIDS</i>	Class GLA	UNE-EN ISO 10553 Part 13
RESISTANCE AUX BASES DE BASSE CONCENTRATION <i>RESISTANCE TO LOW CONCENTRATION BASES</i>	Class GLA	UNE-EN ISO 10553 Part 13
RESISTANCE AUX ACIDES DE HAUTE CONCENTRATION <i>RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATION ACIDS</i>	Class GHA	UNE-EN ISO 10553 Part 13
RESISTANCE AUX BASES DE HAUTE CONCENTRATION <i>RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATION BASES</i>	Class GHA	UNE-EN ISO 10553 Part 13
RESISTANCE AUX PRODUITS MENAGERS DOMESTIQUES <i>RESISTANCE TO DOMESTIC HOUSEHOLD PRODUCTS</i>	Class GA	UNE-EN ISO 10553 Part 13
RESISTANCE AUX SELS DE PISCINE <i>RESISTANCE TO POOL SALTS</i>	Class GA	UNE-EN ISO 10553 Part 13
RESISTANCE AUX TACHES <i>STAIN RESISTANCE</i>	Class 5	UNE-EN ISO 10554 Part 14

DIFFUSION CERAMIQUE - Parc d'Activités de Nicopolis - 83170 BRIGNOLES - France

Tél. : +33 (0)4 94 59 14 22 - Fax : +33 (0)4 94 69 34 01

www.diffusionceramique.com - Email : contact@diffusionceramique.com

S.A.S. au capital de 30 000 € - R.C.S. BRIGNOLES B 317 587 038 (2002 B 228) - Code APE : 4619B - T.V.A : FR 63 317 587 038